



Akril Turbo

Termékleírás

A Akril Turbo egy egykomponensű, gyorsan megmunkálható, plasto-elasztikus tömítőanyag, amely akril diszperzió alapul.

Tulajdonságok

- Könnyen alkalmazható
- Könnyen eldolgozható
- 5 perc után átfesthető
- Sokféle festékkel átfesthető
- Kötés után színtartó és vízálló

Alkalmazások

- A varratok és rések befejezése porózus felületeken, amelyeket festeni kell
- Különböző tábla- és mennyezeti listák és díszítő elemek, például díszlécek befejezése.
- Repedések kitöltésére és javítására, valamint lyukak fúrására falakban és mennyezetekben (gipszkarton, beton, kő, ...).



Műszaki adatok

Bázis	Akril diszperzió
Állag	Pasztta
Kötési rendszer	Fizikai szárítás
Bőrképződés	ca. 20 percek
Sűrűség	ca. 1.72 g/ml
Kötés utáni zsugorodás	ca. 30%
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C → +30°C
Hőállóság	-20°C → +80°C

Lábjegyzet: A hámozási idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az aljzat típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
A felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Felület előkészítése
Az erősen porózus felületeket hígított Akril Turbo (1 rész Akril Turbo + 2 rész víz) kell alapozni.
- Felület típusok
Akril Turbo jól tapad a következő felületekhez: minden gyakori porózus építési felület. Akril Turbo nem alkalmas, vagy nincs jó tapadása természetes kő, bitumenes felületek, üveg, fém felületekhez. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Alkalmazási mód

- Alkalmazás
Ne alkalmazza, ha eső vagy fagy fenyeget a kikeményedési folyamat során.
- Alkalmazási eszközök
Kézi, pneumatikus vagy akkumulátoros tömítőpisztollyal.
- Tisztítás
Kötés előtt a Akril Turbo vízzel eltávolítható az felületekről és szerszámokról.

Akril Turbo

- Befejezési módszer
Simítsa el nedves spatulával vagy gitt késsel.
- Javítás
Javítás saját anyagával.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénéit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.

Kiszerelés: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.

Szavatossági idő: 12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, Védje a fagy ellen.

Megjegyzések

- Ne használja olyan helyeken, ahol folyamatos vízterhelés lehetséges.
- A legtöbb festékkel festhető, még a 2010-es típusú erősen töltött és fedőfestékekkel is.
- A festéknek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy plasto-elasztikus tömítőanyagra lehessen felhordani.
- Tekintettel a rendelkezésre álló festékek sokféleségére, javasoljuk, hogy alkalmazás előtt végezzen kompatibilitási tesztet.
- A Akril Turbo nem kompatibilis az alkidfestékekkel.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállóak rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.